

DML0035v2

Nejvyšší pracovní tlak	MPa	12		
Nejvyšší dovolená pracovní teplota	°C	Trvale	330	pára 250
		Krátkodob	450	

POUŽITÍ: voda, vodní pára, pára, plyny, oleje, alkoholy, paliva, základní chemikálie

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY			Odpovídající zahraniční standard	Zkouzí se dle TP 62-085-13	
HUSTOTA	g.cm ⁻³	1,7 . 2,0	DIN 28 090 - 2		
STÁLOST V TLAKU* 16 h/175 °C ≈	MPa	32	DIN 52 913		
STLA ITELNOST	%	5 . 15	ASTM F 36 . J		
ZOTAVENÍ min.	%	55	ASTM F 36 . J		
SPEC. MNOŽ.NET SNOSTI ≈	mg/(s.m)	0,04	DIN 3535 . 6		
ODOLNOST PROTI Ú INK M KAPALIN . ZM NA TLOUŽ KY					
OLEJ IRM 903, SN ISO 1817 5h/150°C max.	%	3	ASTM F 146		
KAPALINA B, SN ISO 1817 5 h/23°C max.	%	5	ASTM F 146		
ODOLNOST PROTI OHYBU	nesmí vykazovat trhliny a zlomy		ASTM F 147		
BAREVNÝ Odstín A POTISK	SV TLE MODRÝ - jednostranný potisk DIMERSIL 30 DIN 28 091 . 2 FA-M-1-0 ASTM F 104 F 712 111 M6				

Poznámka:

- a) uvedené parametry ze zkouzek desek o tl. 2,0 mm
- b) * hodnota platí pro tl. 1,5 mm

CERTIFIKACE:

Germanischer Lloyd, DVGW, BAM, API 6FB

ISO 9001 CERT-ACO, s.r.o.

ISO14001 CERT-ACO, s.r.o.