

## TECHNICKÝ LIST / TECHNICAL DATA SHEET

**PRODUKT / PRODUCT:**

Obojstranne lepiaca páska S-4216 AR

*Double-sided adhesive tape S-4216 AR***VLASTNOSTI / PROPERTIES:****Lepidlo / Adhesive:**

AR-lepidlo je vysoko visco-elastický, modifikovaný polyakryl s dobrou počiatočnou príľnavosťou, ktorá sa časom zvyšuje, čo vedie k silnej konečnej pevnosti spoja. Má tiež vynikajúcu odolnosť proti vlhkosti a poveternostným vplyvom. AR-lepidlo má tiež veľmi dobrú príľnavosť k substrátom s nízkou povrchovou energiou, ako sú peny, PE a PP filmové produkty a veľmi vysokú tepelnú odolnosť.

*The AR-adhesive is a highly visco-elastic, modified polyacrylic, with good initial adhesion that increases with time resulting in strong final bond strength. It also possesses excellent moisture and weathering resistance. AR-adhesive also possesses very good adhesion to low surface energy substrates such as foams, PE and PP filmic products together with a very high heat resistance.*

**Nosič / Support:**Netkaná textília 12 g/m<sup>2</sup> / *Non-woven, 12 g/m<sup>2</sup>***Liner / Interliner:**Krycí papier, žltý, 90 g/m<sup>2</sup> / *Releasepaper, yellow, 90 g/m<sup>2</sup>***Hmotnosť lepidla / Adhesive weight:**150 g/m<sup>2</sup>**Celková hrúbka / Total thickness:**

0,16 mm

**Tepelná odolnosť / Temperature resistance:**od -40°C do +140°C / *from -40°C to +140°C*

(ATP test method AA-B-12-07)

**Príľnavosť / Adhesive strength:**

min 24 N/25mm

(AFERA 5001)

Kontaktný čas: 1h / *Contact time: 1h*Vystavené / *Issued:* 30.08.2023, Rev. 2**Poznámka / Note:**

Nominálne hodnoty uvedené vyššie sú priemerné hodnoty. Tieto hodnoty podliehajú obvyklým odchýlkam vo výrobnom procese. Nominálne hodnoty slúžia ako návod pre použitie materiálov a na základe týchto hodnôt nie je možné prijať zodpovednosť za ich použitie. Právo na technické zmeny vyhradené.

*The nominal values given above are average values. These values are subject to the usual deviations of production processes. The nominal values serve only as a guide for the use of the materials and any liability for their use based on these values cannot be accepted. The right to technical changes is reserved.*

REFIMA s. r. o.  
Bratislavská 205  
916 24 Horná Streda  
Slovak republic  
[www.refima.eu](http://www.refima.eu) [refima@refima.eu](mailto:refima@refima.eu)  
tel.: +421 (0)917 526 781

IČO / Company Reg. Nr.: 44 416 920  
IČ DPH / VAT Nr.: SK2022689372  
Name of Bank: TATRA BANKA a. s., Piešťany  
Account Nr.: 2623146697 / 1100  
IBAN: SK04 1100 0000 0026 2314 6697  
BIC: TATRSKBX

Spoločnosť REFIMA s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, Vložka číslo 20753/R.  
REFIMA s. r. o. is registered in Register of Companies of district court in Trenčín, division Sro, insertion no. 20753/R.

